



Synthetische wegenverf.

Toepassing

- Beton
- Asfalt
- Tegels

Eigenschappen

- Snelle droging
- Snelle doorharding (na 1 uur met autobanden belastbaar)
- Hoge slijtvastheid
- Niet verzeppend
- Hoog dekvermogen
- In 6 kleuren verkrijgbaar

Product

Bindmiddelbasis: PVC-mengsel-polymerisat

Kleuren:	Wit	ca. Ral 9010
	Geel	ca. Ral 1023
	Blauw	ca. Ral 5012
	Rood	ca. Ral 3000
	Zwart	ca. Ral 9005
	Groen	ca. Ral 6018

Verpakking: 750 ml, 2,5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 5 m² per ltr
Ca. 50 m¹ per ltr (lijn van 10 cm breed)
afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Verdunning: Südwest V33 Verdunning

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,35- 1,45 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Kwast, rol en spuitapplicatie.
2K roller met een 12 mm poolhoogte.

Spuit:

Type:	Airless
Tip:	0,013
Hoek:	40°
Materiaaldruk:	180 bar
Pistoolfilter:	Geel
Viscositeit:	90 sec. DIN 4

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik
Südwest Verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20 °C/65% R.V. / 100 gr/m²)

Stofdroog: Na ca. 10 min.

Berijdbaar: Na ca. 30-60 min

(afhankelijk van de laagdikte)

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Beton en tegels

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn.

Minimale druksterkte van het beton; 25 N/mm².

Minimale treksterkte; 1,5 N/mm².

Het geheel moet voorzien zijn van een vochtscherm onder de vloer en vrij van lossingslagen, cement-slikhuid en vormveranderingen zijn. Grondig reinigen met Vista Viamond 704. Naspoelen met hoge drukreiniger. De ondergrond mag max. 5% vochtgehalte bevatten en dient een goede zuiging te hebben. Een verdunde laag Vista Wegenverf aanbrengen, 10% verdunden.

Na droging een onverdunde laag Vista Wegenverf aanbrengen.

Asfalt (bitumen)

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.
Naspoelen met hoge drukreiniger.
Ondergrond dient dragend en droog te zijn (max. 5% vocht).
Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.
Een verdunde laag Vista Wegenverf aanbrengen, 10% verdunnen.
Na droging een onverdunde laag Vista Wegenverf aanbrengen.

Oude belijning/markeringen

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.
Naspoelen met hoge drukreiniger.
Losse en niet goed hechten delen van de oude coating verwijderen.
Kale delen bijwerken met Vista Wegenverf 10% verdund.
Na droging het geheel afwerken met een onverdunde laag Vista Wegenverf.

Bijzondere aanwijzing

Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf van beton en tegels dient men de Vista Lakweg toe te passen.

Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf op bitumineus wegdek dient men met de Vista Wegenverf zwart de belijning te demarkeren (maskeren).

Door de zeer snelle droging is het raadzaam om bij opwarming door zonlicht of bij harde wind, dunnere lagen aan te brengen, om insluiting van oplosmiddel (oplosmiddelretentie) te voorkomen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 6-9-2022.