Color SP

- Saneerputzverf -

Hoogwaardige dampdoorlatende binnenmuurverf voor saneerputz systemen

remmers-mix AUTOMATISCH INKLEURBAAR

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	Grootte / hoeveelheid	**5 ltr**	**12,5 ltr**
	verpakking	emmer	emmer
	verpakkingscode	05	13
	art.nr.		
wit	3080	■	■
speciale kleuren	3081	■	■

Verbruik



Ca. 0,13 - 0,15 l/m² per laag
Verbruik kan afhankelijk van de conditie van de ondergrond schommelen.
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Dekkende verf voor saneerpleisters binnen
- Minerale ondergronden
- Renovatielaag op matte, draagkrachtige oude verflagen
- Behang / structuurbehang (Raufaser)

Eigenschappen



- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Emissiearm
- Schrobvast klasse 3 conform EN 13300
- Dekvermogen klasse 1 bij 7,5 m²/l
- Glansgraad: stompmat
- Hoge dampdoorlatendheid

Technische gegevens

Bindmiddel	oplosmiddelvrije acrylaatdispersie
Dichtheid (20°C)	Ca. 1,4 kg/l
Viscositeit	verwerkingsklaar
Dampdoorlatendheid	s_d-waarde < 0,01 m bij 0,3 l/m²

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten	› Primer Hydro F (2842)
Werkvoorbereiding	■ Eisen aan de ondergrond Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij. Bevat geen bouwschadelijke zouten. ■ Voorbereiding Niet draagkrachtige oude verflagen volledig verwijderen. Zandende, vast hechtende ondergronden gronderen met Primer Hydro F.
Verwerking 	■ Verwerkingsrichtlijnen Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C. Materiaal goed roeren. Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten. Materiaal afhankelijk van de conditie van de ondergrond in 1 - 2 lagen aanbrengen. Wachttijd tussen de lagen min. 8 uur.
Verwerkingstip	Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken. Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen. Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.
Opmerking	Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Altijd een proefvlak opzetten!
Gereedschap / reiniging 	Kwast, blokkwast, vachtroller, airless spuitapparaat Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen. Remmers gereedschap › Farbrolle FC (4913) › Flächenstreicher (4540) › Heizkörperpinsel (4541)
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.
VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG) 	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 30 g/l VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.